QUARTZ TECHNOLOGIQUE BIO

FICHE TECHNIQUE

COMPAC

THE SURFACES COMPANY

QUARTZ TECHNOLOGIQUE BIO

FICHE TECHNIQUE

COMPAC
THE SURFACES COMPANY

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODES D'ESSAI	UNITÉS	VALEURS TYPIQUES
RÉACTION AU FEU	EUROCLASSES UNE - EN - ISO 9239 - 1:2002 e ISO 1716:2002	EUROCLASSES	A2fl s1
COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE	UNE EN 14617 - 11:2006 Méthode d'essai pour pierre agglomérée. Détermination du coefficient de dilatation thermique.	ºC - 1	$29{,}0 \times 10^{-6}$
RÉSISTANCE À LA FLEXION	UNE EN 14617 - 2:2005 Méthode d'essai pour pierre agglomérée. Détermination du coefficient de résistance à la flexion.	MPa	64,1 - 90
RÉSISTANCE À L'IMPACT	UNE EN 14617 - 9:2005 Méthode d'essai pour pierre agglomérée. Détermination du coefficient de résistance à l'impact.	J	> 15
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	UNE EN 14231:2004 Méthode d'essai pour pierre naturelle. Détermination de la résistance au glissement grâce au pendule à friction.	USRV	7 humide 40 sec
ABSORPTION D'EAU	UNE EN 14617 - 1:2005 Méthode d'essai pour pierre agglomérée. Détermination de la densité apparente et absorption d'eau.	%	0,07

Les valeurs inscrites sur cette fiche technique sont indicatives et par conséquent non contraignantes.
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre département technique.
BIO: PERLINO, CARRARA, PORTORO, IMPERIAL, BOTTICINO, PIERRE BLEUE y NOCE.

garantie à vie
QUARTZ TECHNOLOGIQUE

QUARTZ TECHNOLOGIQUE BIO

FICHE TECHNIQUE

COMPAC
THE SURFACES COMPANY

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODES D'ESSAI	UNITÉS	VALEURS TYPIQUES
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	UNE EN 14617 - 15:2005 Méthode d'essai pour pierre agglomérée. Détermination de la résistance à la compression.	MPa	229
DENSITÉ APPARENTE	UNE EN 14617 - 1:2005 Méthode d'essai pour pierre agglomérée. Détermination de la densité apparente et absorption d'eau.	kg/m^3	2,12 - 2,45
RÉSISTANCE À L'ABRASION	UNE EN 14617 - 3:2005 Méthode d'essai pour pierre naturelle. Détermination de la résistance à l'abrasion.	mm.	27 - 33
RÉSISTANCE CHIMIQUE	UNE EN 14617 - 10:2005 Méthode d'essai pour pierre agglomérée. Détermination de la résistance chimique.	C4	C4 Alcalins: Matériaux qui conservent au moins 80 % de la valeur de réflexion de référence au bout de 8 heures.
RÉSISTANCE AUX RAYURES	UNE EN 101 Dalles céramiques. Détermination de la résistance aux rayures de la surface sur l'échelle de MOHS.	MOHS	6-7

Les valeurs inscrites sur cette fiche technique sont indicatives et par conséquent non contraignantes.
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre département technique.
BIO: PERLINO, CARRARA, PORTORO, IMPERIAL, BOTTICINO, PIERRE BLEUE y NOCE.

garantie à vie
QUARTZ TECHNOLOGIQUE

COMPAC

THE SURFACES COMPANY

www.compac.es/fr